

Испытательная лаборатория «МосСтандарт»
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ0039 от 11.11.2019 г.
Адрес: 119571, г. Москва, Вернадского пр-кт д. 94, корп. 2.
e-mail: info@mosstandart.com

Утверждаю:

Руководитель ИЛ «МосСтандарт»

Ефимов А.Н.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 005-26/02-20 от 26.06.2020 г.

1. Наименование и адрес заявителя	Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания». Адрес: 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 1.
2. Характеристика объекта испытаний	Плиты гипсовые для перегородок пазогребневые полнотелые обыкновенные ПЛГН2 - 667x500x100, полн, А, М/ГОСТ 6428-2018. Торговой марки «Гипсополимер».
3. Наименование и адрес изготовителя	Общество с ограниченной ответственностью «Прикамская гипсовая компания». Адрес: 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 1.
4. Идентификационный номер образца	№ 44/20
5. Основание для проведения испытаний	Направление № 44/20 от 12.02.2020 г.
6. На соответствие требованиям:	ГОСТ 6428-2018 Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические условия.
7. Дата проведения испытаний	С 12.02.2020 г. до 26.02.2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование оборудования	Тип, модель	Зав. №
1	Секундомер механический	СОПпр 2а-3-000	8043
2	Штангенциркуль	ШЦ-1-150	4719978
3	Пресс гидравлический	ПГМ-1000МГ4	231
4	Весы лабораторные	ЕТ-600П-Е	0123
5	Электродуховка низкотемпературная	SNOL 67/350	14914
6	Линейка металлическая 0-1000 мм	-	113
7	Термогигрометр	ТГЦ-МГ4.01	1592
8	Щупы-набор	№3	2

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура воздуха, °С	22
Относительная влажность воздуха, %	58
Атмосферное давление, мм рт.ст.	752

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Номера пунктов требований	Наименование видов испытаний и проверяемые параметры	Результаты испытаний	Вывод
п.4.3	Условное обозначение плит должно состоять из сокращенного названия (ПлГ), указания: типа по водопоглощению, размеров, а также сокращенного указания вида полнотелые (полн) или пустотелые (пуст), типа по прочности, типа по средней плотности и обозначения настоящего стандарта.	ПлГН2 - 667х500х100, полн, А, М/ГОСТ 6428-2018	Соответствует
п.5.2.1	Лицевая поверхность плиты должна быть ровной, гладкой и не иметь жировых пятен. Допускается наличие не более трех отдельных раковин максимальным диаметром до 10 мм на одну лицевую поверхность плиты, которые можно зашпаклевать в процессе монтажа.	Отсутствуют	Соответствует
п.5.2.2	Показатели внешнего вида плит должны соответствовать значениям, указанным ниже:		
	Отклонение от прямоугольности, не более 2,0 мм.	1,2	Соответствует
	Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей, не более 1,0 мм.	0,4	Соответствует
	Отбитость углов длиной не более 25 мм и ребер длиной не более 100 мм на одной плите, не более 2 шт.	Отсутствуют	Соответствует

Номера пунктов требований	Наименование видов испытаний и проверяемые параметры	Результаты испытаний	Вывод
п.5.3.1	Номинальные размеры плит и предельные отклонения от номинальных размеров не должны быть более значений, указанных ниже:	667x500x100	Соответствует
	Допускаемое предельное отклонение по длине ± 5	2,5	Соответствует
	Допускаемое предельное отклонение по ширине ± 2	1,5	Соответствует
	Допускаемое предельное отклонение по толщине $\pm 0,5$	0,2	Соответствует
п.5.4.1	Плотность плит, от 600 до 1500 кг/м ³	995	Соответствует
п.5.4.2	Минимальное значение средней максимальной нагрузки 2,7 кН.	3,3	Соответствует
п.5.4.3	Отпускная влажность плит по массе не более 12,0 %.	6,2	Соответствует
п.5.4.6	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов $A_{эфф}$ в плитах должна быть не более 370 Бк/кг.	101,3	Соответствует

Вывод: Плиты гипсовые для перегородок пазогребневые полнотелые обыкновенные ПЛГН2 - 667x500x100, полн, А, М/ГОСТ 6428-2018. Торговой марки «Гипсополимер» соответствует требованиям ГОСТ 6428-2018 Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. Технические условия.

Инженер-испытатель



Руденко А.А.